

ENDÜSTRİYEL RAPID / TEKNİK ÜRÜN FÖYÜ

Endüstriyel Rapid Mat Boya

Kaynak föy adı: Endüstriyel Rapid Son Kat Boya - Mat (Seri 124)

ÜRÜN PROFİLİ

Endüstriyel Rapid Mat Boya

Stiren modifiye alkid reçine esaslı, hızlı kuruyan, yüksek kimyasal dayanımı olan endüstriyel son kat mat boyadır.

ÖNE ÇIKANLAR

01 Görünüm

Mat

02 Renk Çeşitleri

Ral Renkleri

03 Seri Kodu

MM124

MM124

Seri

Mat

Görünüm

Ral Renkleri

Renk

335 gr/l

Uçucu organik madde

ÜRÜNÜ TANIYIN

ÖZELLİKLERİ

Stiren modifiye alkid reçine esaslı, hızlı kuruyan, yüksek kimyasal dayanımı olan endüstriyel son kat mat boyadır. Renk kalıcılığı ve örtücülüğü iyidir. Çabuk kurur ve metal yüzeylere yapışması yüksektir.

UYGULAMA ALANI

Genel metal sanayinde, çelik yüzeylerde, her türlü makine aksamı tarım ev ve bahçe aletleri, traktör römork oto radyatör aksamaları, varil çelik dolap ve masa boyanmasında son kat boya olarak kullanılır.

02 / TEKNİK DOSYA

Teknik veriler ve yüzey hazırlığı

TEKNİK ÖZELLİKLER

Görünüm	Mat
Renk Çeşitleri	Ral Renkleri
Katı Madde	% 70 ± 5 (renge bağlı olarak)
Yoğunluk	1.65 ± 0.05 gr/ml (renge bağlı olarak)
Teorik Kaplama Alanı	8 - 10 m ² /litre (30 - 50 mikron uygulama)
Parlaklık	Mat (10 - 25 gloss 20°)
Uçucu Organik Madde	335 gr/lt
Yapışma	TS EN ISO 2409'e göre GT0
Sertlik	Persoz Sarkacı İle 140 - 1745 cm / 20°C
Nem Direnci	Min. %98 bağıl nemde, 40°C'de 120 saat.
Tatbikat ve Isı Limitleri	+5 / +35 °C
Ambalaj Viskozitesi	70 - 120 sn / (23 ± 2 °C DIN CUP4)
Uygulama Viskozitesi	16 - 22 sn / (20 °C DIN CUP4)
Seri Kodu	MM124

03 / DEVAM

Ürün teknik bilgileri • devam

YÜZEY HAZIRLIĞI

01 Yüzey Hazırlığı ve Uygulama

Uygulama yapılacak yüzeyler aderansı azaltacak her türlü maddeden, kirden, pasdan ve yağdan temizlenmeli gerekirse ENDÜSTRİYEL RAPİD ASTAR ile astarlanmalıdır.

UYGULAMA

UYGULAMA ŞEKLİ

Doğrudan metal veya astarlanmış yüzeyler üzerine iki kat olarak uygulanır. İkinci kat uygulamsı, ilk kat uygulandıktan sonra 1 saat içinde veya kimyasal kurumasını tamamladıktan sonra yapılmalıdır. Kimyasal kurumasını tamamlamadan ikinci katı uygulamak, boya filminin kırışmasına neden olur.

İNCELTME / KARIŞIM ORANI	ENDÜSTİYEL RAPİD TİNER ile % 20 - 30 oranında inceltilebilir.
BOYANABİLEN ALAN	Yaklaşık pistole ile uygulamada 1 kg ile 8 - 10 m2. (30 - 50 mikron kuru film kalınlığında) alan boyanabilir. Uygulama miktarları renge göre değişkenlik gösterebilir.
KURUMA SÜRESİ	23°C'de ve %50 bağıl nem oranında toz tutmama kurumasını 10-20 dakikada, dokunma kurumasını 2-3 saatte, sert kurumasını 24 saatte tamamlar. Kimyasal kurumasını en az 5 günde tamamlar.
UYGULAMA APARATLARI	Boya tabancası, pistole ve fırça.
AMBALAJ	18 kg' lık kova ambalajlar içerisinde kullanıma sunulur.

DEPOLAMA

Doğrudan güneş ışığı almayan, serin ve kuru yerde saklanmalı ve depolanmalıdır. Orjinal durumunda, en az 1 yıl süreyle depolanabilir. Kullanıldığında ambalajın ağzını kapalı tutunuz. Dondan koruyunuz.

TEHLİKE UYARILARI

R10	Kolay Alevlenir.
R20/21/22	Solunduğunda, deri ile temasta, yutulduğunda sağlığa zararlıdır.
R65	Gözleri, solunum sistemini ve cildi tahriş edicidir.
R66	Tekrarlanan maruz kalmalarda deride kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir.

04 / DEVAM

Ürün teknik bilgileri • devam

TEHLİKE UYARILARI

R67 Buharları uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ

- | | |
|------------------|--|
| S2 | Çocukların ulaşabileceği yerden uzak tutunuz. |
| S16 | Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun-sigara içmeyiniz. |
| S26 | Göz ile temasında bol suyla yıkayın ve doktora başvurun. |
| S28 | Cilt ile temasında derhal bol su ile iyice yıkayın. |
| S29 | Kanalizasyona boşaltmayın. |
| S36/37/39 | Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanın. |
| S46 | Yutulması halinde doktora başvurun, kabı veya etiketini gösteriniz |
| S51 | Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanınız. |
| S56 | Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin/ettirin |
| S64 | Yutulması halinde ağız su ile yıkayın. (Sadece kişinin bilinci yerinde ise) |