

FIRIN / TEKNİK ÜRÜN FÖYÜ

Fırın Vernik

Kaynak föy adı: Fırın Kurumalı Boyalar - Fırın Vernik (Seri 410)

ÜRÜN PROFİLİ

Fırın Vernik

Alkid esaslı melamin formaldehit ve üre formaldehit reçineyle modifiye edilmiş , ısı kürlenmeli, uv dayanımı yüksek, fiziksel ve kimyasal direnci, elastikiyeti, parlaklığı bakımından üstün özelliklere sahip fırın kurumalı şeffaf parlak verniktir.

ÖNE ÇIKANLAR

- 01 Görünüm**
Parlak
- 02 Renk Çeşitleri**
Şeffaf
- 03 Seri Kodu**
MT410

MT410

Seri

Parlak

Görünüm

Şeffaf

Renk

445 gr/lt

Uçucu organik madde

ÜRÜNÜ TANIYIN

ÖZELLİKLERİ

Alkid esaslı melamin formaldehit ve üre formaldehit reçineyle modifiye edilmiş , ısı kürlenmeli, uv dayanımı yüksek, fiziksel ve kimyasal direnci, elastikiyeti, parlaklığı bakımından üstün özelliklere sahip fırın kurumalı şeffaf parlak verniktir.

UYGULAMA ALANI

Çok yüksek parlaklık istenilen durumlarda direkt metal yüzeylere veya son kat sistemlerin üzerine uygulanır.

02 / TEKNİK DOSYA

Teknik veriler ve yüzey hazırlığı

TEKNİK ÖZELLİKLER

Görünüm	Parlak
Renk Çeşitleri	Şeffaf
Katı Madde	% 50 ± 5
Yoğunluk	0.95 ± 0.05 gr/ml
Teorik Kaplama Alanı	10 - 12 m ² /litre (30 mikron uygulama)
Parlaklık	Parlak (> 90 gloss 60°C)
Uçucu Organik Madde	445 gr/lt
Yapışma	TS EN ISO 2409'e göre GT0
Sertlik	Persoz Sarkacı İle 140 - 1745 cm / 20°C
Nem Direnci	Min. %98 bağıl nemde, 40°C'de 120 saat.
Tatbikat ve Isı Limitleri	+5 / +35 °C
Ambalaj Viskozitesi	20-40 sn / (23± 2°C DIN CUP4)
Uygulama Viskozitesi	16-22 sn / (20°C DIN CUP4)
Seri Kodu	MT410

03 / DEVAM

Ürün teknik bilgileri • devam

YÜZEY HAZIRLIĞI

01 Yüzey Hazırlığı ve Uygulama

Uygulama öncesi tüm yüzeyler yağ, pas ve rutubetten arındırılmış olmalıdır. Yüzeyler lif bırakmayan bir bezle iyice kurutulduktan sonra uygulama yapılmalıdır. Ambalaj açıldıktan sonra uygun bir karıştırıcı ile karıştırılarak, MT810 Fırın Tiner ile %10-15 oranında uygulama viskozitesine getirilerek tavsiye edilen uygulama ekipmanları ile uygulama yapılmalıdır. İstenilen inceltme oranı ile uygulama viskozitesine (16-22 sn/DINCUP 4-20 °C) getirilir. "MT410 FIRIN VERNİK" püskürtme sistemleri uygulanarak metalin doğal rengi değişmeden parlak görünmesi sağlanır. "MT410 FIRIN VERNİK" son katlar (114-115-116-117-18-119) üzerine uygulanarak malzemenin doğal rengini değiştirmeden yüksek parlaklık sağlanır. "MT410 FIRIN VERNİK" son katların içine %10-20 ilave edilerek daha parlak renkler elde edilir. Verniklenmiş yüzeyler, fırınlama işleminden önce 15-20 dakika bekletilmelidir.

UYGULAMA

İNCELTME / KARIŞIM ORANI	FIRIN TİNER ile % 10 - 15 oranında inceltilebilir.
BOYANABİLEN ALAN	Tek katta 10 - 12 m ² /lt. (30 mikron uygulama) alan boyanır
KURUMA SÜRESİ	Dokunma kurumasını 10 dakikada, sert kurumasını ortam sıcaklığına bağlı olarak 2-4 saatte yapar.
UYGULAMA APARATLARI	Fırça, rulo,boya tabancası
AMBALAJ	15 kg' lık kova ambalajlar içerisinde kullanıma sunulur.

DEPOLAMA

Doğrudan güneş ışığı almayan, serin ve kuru yerde saklanmalı ve depolanmalıdır. Orjinal durumunda, en az 1 yıl süreyle depolanabilir. Kullanıldığında ambalajın ağzını kapalı tutunuz. Dondan koruyunuz.

TEHLİKE UYARILARI

R11	Kolay Alevlenir.
R20/21	Solunduğunda, deri ile temasta, yutulduğunda sağlığa zararlıdır. R36//38 ; Gözleri ve cildi tahriş edicidir.
R43	Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir.

04 / DEVAM

Ürün teknik bilgileri • devam

GÜVENLİK TAVSİYELERİ

S2	Çocukların ulaşabileceği yerden uzak tutunuz.
S16	Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun-sigara içmeyiniz.
S26	Göz ile temasında bol suyla yıkayın ve doktora başvurun.
S28	Cilt ile temasında derhal bol su ile iyice yıkayın.
S29	Kanalizasyona boşaltmayın.
S36/37/39	Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanın.
S46	Yutulması halinde doktora başvurun, kabı veya etiketini gösteriniz
S51	Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanınız.
S56	Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin/ettirin
S64	Yutulması halinde ağzı su ile yıkayın. (Sadece kişinin bilinci yerinde ise)

NOT

Boya ile ilgili sorunlarınız için lütfen teknik servisimize danışınız.