

SELÜLOZİK / TEKNİK ÜRÜN FÖYÜ

Selülozik Hammerton Boya

Kaynak föy adı: Selülozik Son Kat Boya - Hammerton (Seri 138)

ÜRÜN PROFİLİ

Selülozik Hammerton Boya

Alkid ve nitroselüloz esaslı, fiziksel ve kimyasal direnci yüksek, elastikiyeti, parlaklığı bakımından üstün özelliklere sahip, örtücülüğü mükemmel, çabuk kuruyan parlak hammerton boyadır.

ÖNE ÇIKANLAR

01 Görünüm

Parlak

02 Renk Çeşitleri

Ral Renkleri

03 Seri Kodu

MS138

MS138

Seri

Parlak

Görünüm

Ral Renkleri

Renk

445 gr/lt

Uçucu organik madde

ÜRÜNÜ TANIYIN

ÖZELLİKLERİ

Alkid ve nitroselüloz esaslı, fiziksel ve kimyasal direnci yüksek, elastikiyeti, parlaklığı bakımından üstün özelliklere sahip, örtücülüğü mükemmel, çabuk kuruyan parlak hammerton boyadır.

UYGULAMA ALANI

Çabuk montaj kurumasına gelmesi istenen genel madeni imalat sanayisinde kullanılır. Mobilya ve metal sanayi için geliştirilmiştir. Parlak ve çabuk kuruyan boyadır. Sertlik ve çizilme direnci yüksektir.

02 / TEKNİK DOSYA

Teknik veriler ve yüzey hazırlığı

TEKNİK ÖZELLİKLER

Görünüm	Parlak
Renk Çeşitleri	Ral Renkleri
Katı Madde	% 50 ± 5 (renge bağlı olarak)
Yoğunluk	1.00 ± 0.05 gr/ml (renge bağlı olarak)
Teorik Kaplama Alanı	12 m²/litre (40 mikron uygulama)
Parlaklık	Parlak (75 - 90 gloss 60°)
Uçucu Organik Madde	445 gr/lt
Yapışma	TS EN ISO 2409'e göre GT0
Sertlik	Persoz Sarkacı İle 140 - 1745 cm / 20°C
Nem Direnci	Min. %98 bağıl nemde, 40°C'de 120 saat.
Tatbikat ve Isı Limitleri	+5 / +35 °C
Ambalaj Viskozitesi	30 - 60 sn / (23 ± 2 °C DIN CUP4)
Uygulama Viskozitesi	16 - 22 sn / (20 °C DIN CUP4)
Seri Kodu	MS138

03 / DEVAM

Ürün teknik bilgileri • devam

YÜZEY HAZIRLIĞI

01 Yüzey Hazırlığı ve Uygulama Şekli

Ahşap yüzeylerde Selülozik Astar, metal yüzeylerde Epoksi Antikorofiz Astar veya Antipas üzerine Selülozik Astar uygulanmış ve zımparalanmış yüzeylere uygulanmalıdır. Çarpaz katlar halinde 2 veya 3 kat olarak uygulanır. Solvent buharlaşması için katlar arasında 5'er dakika beklenmelidir.

UYGULAMA

İNCELTME / KARIŞIM ORANI	Selülozik Tiner ile %15 - 20 oranında inceltilir.
BOYANABİLEN ALAN	Tek katta 12 m ² /lt. (40 mikron uygulamada) alan boyanır.
KURUMA SÜRESİ	23°C'de ve %50 bağıl nem oranında Dokunma kurumasını 10-30 dakikada, sert kurumasını 2-3 saatte yapar.Tam kurumasını 24 - 48 saatte tamamlar.
APARATLAR	Fırça, rulo, boya tabancası
AMBALAJ	15 kg' lık kova ambalajlar içerisinde kullanıma sunulur.

DEPOLAMA

Doğrudan güneş ışığı almayan, serin ve kuru yerde saklanmalı ve depolanmalıdır. Orjinal durumunda, en az 1 yıl süreyle depolanabilir. Kullanıldığında ambalajın ağzını kapalı tutunuz. Dondan koruyunuz.

TEHLİKE UYARILARI

R10	Kolay Alevlenir.
R20/21/22	Solunduğunda, deri ile temasta, yutulduğunda sağlığa zararlıdır.
R65	Gözleri, solunum sistemini ve cildi tahriş edicidir.
R66	Tekrarlanan maruz kalmalarda deride kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir.
R67	Buharları uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir.

04 / DEVAM

Ürün teknik bilgileri • devam

GÜVENLİK TAVSİYELERİ

S2	Çocukların ulaşabileceği yerden uzak tutunuz.
S16	Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun-sigara içmeyiniz.
S26	Göz ile temasında bol suyla yıkayın ve doktora başvurun.
S28	Cilt ile temasında derhal bol su ile iyice yıkayın.
S29	Kanalizasyona boşaltmayın.
S36/37/39	Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanın.
S46	Yutulması halinde doktora başvurun, kabı veya etiketini gösteriniz
S51	Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanınız.
S56	Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin/ettirin
S64	Yutulması halinde ağız su ile yıkayın. (Sadece kişinin bilinci yerinde ise)