

SELÜLOZİK / TEKNİK ÜRÜN FÖYÜ

Selülozik Vernikler

Kaynak föy adı: Selülozik Vernik (Seri 430)

ÜRÜN PROFİLİ

Selülozik Vernikler

Alkid ve nitroselüloz esaslı, fiziksel ve kimyasal direnci yüksek, elastikiyeti, parlaklığı bakımından üstün özelliklere sahip, hızlı kuruyan parlak ve şeffaf verniktir.

ÖNE ÇIKANLAR

- 01 Görünüm**
Parlak
- 02 Renk Çeşitleri**
Şeffaf
- 03 Seri Kodu**
MS430

MS430

Seri

Parlak

Görünüm

Şeffaf

Renk

428 gr/lt

Uçucu organik madde

ÜRÜNÜ TANIYIN

ÖZELLİKLERİ

Alkid ve nitroselüloz esaslı, fiziksel ve kimyasal direnci yüksek, elastikiyeti, parlaklığı bakımından üstün özelliklere sahip, hızlı kuruyan parlak ve şeffaf verniktir.

UYGULAMA ALANI

Sertlik ve çizilme direni yüksektir. Çok yüksek parlaklık istenilen durumlarda direkt metal yüzeylere veya son kat sistemlerin üzerine uygulanır. Mobilya ve ahşap sanayi için geliştirilmiştir. Her cins ahşap ve kaplamalı yüzeye uygulanabilir. Fiziksel darbelere dayanıklı ve yapışma gücü yüksektir.

02 / TEKNİK DOSYA

Teknik veriler ve yüzey hazırlığı

TEKNİK ÖZELLİKLER

Görünüm	Parlak
Renk Çeşitleri	Şeffaf
Katı Madde	% 50 ± 5 (renge bağlı olarak)
Yoğunluk	0.95 ± 0.05 gr/ml (renge bağlı olarak)
Teorik Kaplama Alanı	8 - 10 m²/litre (15 - 30 mikron uygulama)
Parlaklık	Parlak (> 90 gloss 60°)
Uçucu Organik Madde	428 gr/lt
Yapışma	TS EN ISO 2409'e göre GT0
Sertlik	Persoz Sarkacı İle 140 - 1745 cm / 20°C
Nem Direnci	Min. %98 bağıl nemde, 40°C'de 120 saat.
Tatbikat ve Isı Limitleri	+5 / +35 °C
Ambalaj Viskozitesi	20 - 40 sn / (23 ± 2 °C DIN CUP4)
Uygulama Viskozitesi	16 - 22 sn / (20 °C DIN CUP4)
Seri Kodu	MS430

03 / DEVAM

Ürün teknik bilgileri • devam

YÜZEY HAZIRLIĞI

01 Yüzey Hazırlığı ve Uygulama Şekli

Ahşap ve kaplama yüzeyler, kuru yağ ve kirden arındırılmalı, iyice zımparalandıktan sonra Selülozik Dolgu Verniği uygulanmalıdır. Pistole kullanıldığında, 2 veya 3 kat çarpaz olarak uygulanır. Katlar arasında 10-15 dakika beklenmelidir.

UYGULAMA

İNCELTME / KARIŞIM ORANI	Selülozik Tiner ile %10 - 15 oranında inceltilir.
BOYANABİLEN ALAN	Tek katta 8 - 10 m ² /lt. (15 - 30 mikron uygulamada) alan boyanır.
KURUMA SÜRESİ	23°C'de ve %50 bağıl nem oranında Dokunma kurumasını 10 dakikada, sert kurumasını ortam sıcaklığına bağlı olarak 2-4 saatte yapar.
APARATLAR	Fırça, rulo, boya tabancası
AMBALAJ	15 kg' lık kova ambalajlar içerisinde kullanıma sunulur.

DEPOLAMA

Doğrudan güneş ışığı almayan, serin ve kuru yerde saklanmalı ve depolanmalıdır. Orjinal durumunda, en az 1 yıl süreyle depolanabilir. Kullanıldığında ambalajın ağzını kapalı tutunuz. Dondan koruyunuz.

TEHLİKE UYARILARI

R10	Kolay Alevlenir.
R20/21/22	Solunduğunda, deri ile temasta, yutulduğunda sağlığa zararlıdır.
R65	Gözleri, solunum sistemini ve cildi tahriş edicidir.
R66	Tekrarlanan maruz kalmalarda deride kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir.
R67	Buharları uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ

S2	Çocukların ulaşabileceği yerden uzak tutunuz.
-----------	---

04 / DEVAM

Ürün teknik bilgileri • devam

GÜVENLİK TAVSİYELERİ

S16	Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun-sigara içmeyiniz.
S26	Göz ile temasında bol suyla yıkayın ve doktora başvurun.
S28	Cilt ile temasında derhal bol su ile iyice yıkayın.
S29	Kanalizasyona boşaltmayın.
S36/37/39	Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanın.
S46	Yutulması halinde doktora başvurun, kabı veya etiketini gösteriniz
S51	Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanınız.
S56	Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin/ettirin
S64	Yutulması halinde ağzı su ile yıkayın. (Sadece kişinin bilinci yerinde ise)