

## SENTETİK / TEKNİK ÜRÜN FÖYÜ

# Sentetik Vernikler

Kaynak föy adı: Sentetik Son Kat Boya - Sentetik Vernik (Seri 450)

## ÜRÜN PROFİLİ

## Sentetik Vernikler

Uzun yağlı alkid esaslı, fiziksel ve kimyasal dayanımı yüksek, elastikiyeti, parlaklığı bakımından üstün özelliklere sahip, sertlik ve çizilme direnci yüksek parlak ve şeffaf verniktir.

## ÖNE ÇIKANLAR

## 01 Görünüm

Parlak

## 02 Renk Çeşitleri

Şeffaf

## 03 Seri Kodu

MS450

**MS450**

Seri

**Parlak**

Görünüm

**Şeffaf**

Renk

**437 gr/lt**

Uçucu organik madde

## ÜRÜNÜ TANIYIN

## ÖZELLİKLERİ

Uzun yağlı alkid esaslı, fiziksel ve kimyasal dayanımı yüksek, elastikiyeti, parlaklığı bakımından üstün özelliklere sahip, sertlik ve çizilme direnci yüksek parlak ve şeffaf verniktir.

## UYGULAMA ALANI

Çok yüksek parlaklık istenilen durumlarda direkt metal yüzeylere veya son kat sistemlerin üzerine uygulanır.

## 02 / TEKNİK DOSYA

# Teknik veriler ve güvenlik bilgileri

## TEKNİK ÖZELLİKLER

|                           |                                                    |
|---------------------------|----------------------------------------------------|
| Görünüm                   | Parlak                                             |
| Renk Çeşitleri            | Şeffaf                                             |
| Katı Madde                | % 48 ± 2                                           |
| Yoğunluk                  | 0.98 ± 0.02 gr/ml                                  |
| Teorik Kaplama Alanı      | 20 - 25 m <sup>2</sup> /litre (40 mikron uygulama) |
| Parlaklık                 | Parlak (>90 gloss 60° )                            |
| Uçucu Organik Madde       | 437 gr/lt                                          |
| Yapışma                   | TS EN ISO 2409'e göre GT0                          |
| Sertlik                   | Persoz Sarkacı İle 140 - 1745 cm / 20°C            |
| Nem Direnci               | Min. %98 bağıl nemde, 40°C'de 120 saat.            |
| Tatbikat ve Isı Limitleri | +5 / +35 °C                                        |
| Ambalaj Viskozitesi       | 20 - 60 sn / ( 23 ± 2 °C DIN CUP4 )                |
| Uygulama Viskozitesi      | 16 - 22 sn / (20 °C DIN CUP4 )                     |
| Seri Kodu                 | MS450                                              |

**03 / UYGULAMA REHBERİ**

# Uygulama ve güvenlik bilgileri

**UYGULAMA**

|                                 |                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İNCELTME / KARIŞIM ORANI</b> | SENTETİK TİNER ile % 10 - 15 oranında inceltilebilir.                                                                                                                |
| <b>BOYANABİLEN ALAN</b>         | Tek katta 20 - 25 m <sup>2</sup> /lt. ( 40 mikron uygulamada ) alan boyanır.                                                                                         |
| <b>KURUMA SÜRESİ</b>            | 23°C'de ve %50 bağıl nem oranında Yüzey kurumasını 1-2 saatte, sert kurumasını ortam sıcaklığına bağlı olarak 2-3 saatte yapar.Tam kurumasını 12-24 saatte tamamlar. |
| <b>UYGULAMA APARATLARI</b>      | Boya tabancası, pistole ve fırça.                                                                                                                                    |
| <b>AMBALAJ</b>                  | 15 kg' lık kova ambalajlar içerisinde kullanıma sunulur.                                                                                                             |

**DEPOLAMA**

Doğrudan güneş ışığı almayan, serin ve kuru yerde saklanmalı ve depolanmalıdır. Orjinal durumunda, en az 1 yıl süreyle depolanabilir. Kullanıldığında ambalajın ağzını kapalı tutunuz. Dondan koruyunuz.

**TEHLİKE UYARILARI**

|                  |                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>R10</b>       | Kolay Alevlenir.                                                           |
| <b>R20/21/22</b> | Solunduğunda, deri ile temasta, yutulduğunda sağlığa zararlıdır.           |
| <b>R65</b>       | Gözleri, solunum sistemini ve cildi tahriş edicidir.                       |
| <b>R66</b>       | Tekrarlanan maruz kalmalarda deride kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir. |
| <b>R67</b>       | Buharları uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir.                      |

**GÜVENLİK TAVSİYELERİ**

|            |                                                          |
|------------|----------------------------------------------------------|
| <b>S2</b>  | Çocukların ulaşabileceği yerden uzak tutunuz.            |
| <b>S16</b> | Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun-sigara içmeyiniz.    |
| <b>S26</b> | Göz ile temasında bol suyla yıkayın ve doktora başvurun. |
| <b>S28</b> | Cilt ile temasında derhal bol su ile iyice yıkayın.      |
| <b>S29</b> | Kanalizasyona boşaltmayın.                               |

## 04 / DEVAM

# Ürün teknik bilgileri • devam

**GÜVENLİK TAVSİYELERİ**

**S36/37/39** Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanın.

**S46** Yutulması halinde doktora başvurun, kabı veya etiketini gösteriniz

**S51** Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanınız.

**S56** Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin/ettirin

**S64** Yutulması halinde ağız su ile yıkayın. (Sadece kişinin bilinci yerinde ise)

**YÜZEY HAZIRLIĞI VE UYGULAMA ŞEKLİ**

Ahşap ve kaplama yüzeyler, kuru yağ ve kirden arındırılmalı, iyice zımparalandıktan sonra Rapid Vernik uygulanmalıdır. Ambalaj açıldıktan sonra uygun bir karıştırıcı ile karıştırılarak, VW860 Sentetik Tiner ile %10-15 oranında uygulama viskozitesine getirilerek tavsiye edilen uygulama ekipmanları ile uygulama yapılmalıdır. İstenilen inceltme oranı ile uygulama viskozitesine ( 16-22 sn/DINCUP 4-20 °C ) getirilir. Pistole kullanıldığında, 2 veya 3 kat çarpaz olarak uygulanır. Katlar arasında 12-24 saat beklenmelidir.