

SENTETİK / TEKNİK ÜRÜN FÖYÜ

Sentetik Yarı Parlak Boya

Kaynak föy adı: Sentetik Son Kat Boya - Yarı Parlak (Seri 146)

ÜRÜN PROFİLİ

Sentetik Yarı Parlak Boya

Uzun yağlı alkid esaslı, fiziksel ve kimyasal dayanımı yüksek, elastikiyeti, parlaklığı bakımından üstün özelliklere sahip, sertlik ve çizilme direnci yüksek yarı parlak son kat boyadır.

ÖNE ÇIKANLAR

01 Görünüm

Yarı Parlak

02 Renk Çeşitleri

Ral Renkleri

03 Seri Kodu

MS146

MS146

Seri

Yarı Parlak

Görünüm

Ral Renkleri

Renk

437 gr/lt

Uçucu organik madde

ÜRÜNÜ TANIYIN

ÖZELLİKLERİ

Uzun yağlı alkid esaslı, fiziksel ve kimyasal dayanımı yüksek, elastikiyeti, parlaklığı bakımından üstün özelliklere sahip, sertlik ve çizilme direnci yüksek yarı parlak son kat boyadır. İç ve dış mekanların ahşap, sıva ve metal yüzeylerinde, kara ve deniz araçlarının su üstü kısımlarında kullanılır. Sararmaya karşı direnci yüksektir. Parlak, örtücü, kolay uygulanabilen, iyi yayılan ve yapışan boyadır.

UYGULAMA ALANI

Demir yüzeylerde, kapı, pencere, ahşap sistemlerinde son kat boya olarak kullanılır. Renk kalıcılığı ve atmosfer şartlarına dayanımı iyidir.

02 / TEKNİK DOSYA

Teknik veriler ve güvenlik bilgileri

TEKNİK ÖZELLİKLER

Görünüm	Yarı Parlak
Renk Çeşitleri	Ral Renkleri
Katı Madde	% 50 ± 5 (renge bağlı olarak)
Yoğunluk	1.22 ± 0.03 gr/ml (renge bağlı olarak)
Teorik Kaplama Alanı	16 - 18 m ² /litre (30 - 50 mikron uygulama)
Parlaklık	Yarı Parlak (50-75 gloss 60°)
Uçucu Organik Madde	437 gr/lt
Yapışma	TS EN ISO 2409'e göre GT0
Sertlik	Persoz Sarkacı İle 140 - 1745 cm / 20°C
Nem Direnci	Min. %98 bağıl nemde, 40°C'de 120 saat.
Tatbikat ve Isı Limitleri	+5 / +35 °C
Ambalaj Viskozitesi	70 - 120 sn / (23 ± 2 °C DIN CUP4)
Uygulama Viskozitesi	16 - 22 sn / (20 °C DIN CUP4)
Seri Kodu	MS146

03 / UYGULAMA REHBERİ

Uygulama ve güvenlik bilgileri

UYGULAMA**İNCELTME / KARIŞIM ORANI**

SENTETİK TİNER ile % 20 - 30 oranında inceltilebilir.

BOYANABİLEN ALAN

Yaklaşık pistole ile uygulamada 1 kg ile 16-18 m² alan boyanabilir. Uygulama miktarları renge göre değişkenlik gösterebilir.

KURUMA SÜRESİ

23°C'de ve %50 bağıl nem oranında toz tutmama kurumasını 30 dakikada, dokunma kurumasını 2-3 saatte, sert kurumasını 12-24 saatte tamamlar. Tam kurumasını en az 5-7 günde tamamlar.

UYGULAMA APARATLARI

Boya tabancası, pistole ve fırça.

AMBALAJ

18 kg' lık kova ambalajlar içerisinde kullanıma sunulur.

DEPOLAMA

Doğrudan güneş ışığı almayan, serin ve kuru yerde saklanmalı ve depolanmalıdır. Orjinal durumunda, en az 1 yıl süreyle depolanabilir. Kullanıldığında ambalajın ağzını kapalı tutunuz. Dondan koruyunuz.

TEHLİKE UYARILARI**R10**

Kolay Alevlenir.

R20/21/22

Solunduğunda, deri ile temasta, yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

R65

Gözleri, solunum sistemini ve cildi tahriş edicidir.

R66

Tekrarlanan maruz kalmalarda deride kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir.

R67

Buharları uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ**S2**

Çocukların ulaşabileceği yerden uzak tutunuz.

S16

Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun-sigara içmeyiniz.

S26

Göz ile temasında bol suyla yıkayın ve doktora başvurun.

S28

Cilt ile temasında derhal bol su ile iyice yıkayın.

S29

Kanalizasyona boşaltmayın.

04 / DEVAM

Ürün teknik bilgileri • devam

GÜVENLİK TAVSİYELERİ

S36/37/39 Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanın.

S46 Yutulması halinde doktora başvurun, kabı veya etiketini gösteriniz

S51 Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanınız.

S56 Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin/ettirin

S64 Yutulması halinde ağız su ile yıkayın. (Sadece kişinin bilinci yerinde ise)

YÜZEY HAZIRLIĞI VE UYGULAMA ŞEKLİ

İyi bir yapışma elde etmek için yüzeyin tamamen temizlenmesi, yağ ve pas gibi kirlere uygun temizlik malzemeleri ile arındırılmalıdır. Metal yüzeyler için korozyon ve pas önleyici antipas, yeni işlem görmemiş ahşap yüzeyler için ahşap koruyucu ile doyurulmalıdır. İyi uygulanmış sentetik astar üzerine sonkat boya uygulanmalıdır. Ambalaj açıldıktan sonra uygun bir karıştırıcı ile karıştırılarak, %20-30 VW860 sentetik tiner ile uygulama viskozitesine getirilerek tavsiye edilen uygulama sistemleri ile iki kat uygulama yapılmalıdır. İkinci kat uygulamadan önce 1 gün beklenmelidir. İnceltilmiş boya sıcaklığının 15°C altında olmamalıdır. Boyanın çabuk kurumasını önlemek için, doğrudan güneş altında uygulamadan kaçınılmalıdır