

İNŞAAT BOYALARI / TEKNİK ÜRÜN FÖYÜ

Silikonlu Dış Cephe Plastik Boya

Kaynak föy adı: Dış Cephe Plastik Boyalar

ÜRÜN PROFİLİ

Silikonlu Dış Cephe Plastik Boya

Akrilik emülsiyon esaslı, silikonlu, dış cephe boyasıdır.

ÖNE ÇIKANLAR

- 01 Görünüm**
Mat
- 02 Renk Çeşitleri**
Ral Renkleri
- 03 Tatbikat ve Isı Limitleri**
+5 / +35 °C

Mat

Görünüm

Ral Renkleri

Renk

+5 / +35 °C

Uygulama ısısı

20 Kg

Ambalaj

ÜRÜNÜ TANIYIN

ÖZELLİKLERİ

Akrilik emülsiyon esaslı, silikonlu, dış cephe boyasıdır.

UYGULAMA ALANI

Her türlü beton, gaz beton, briket, tuğla, sıva ve benzeri mineral yüzeylerde kullanılır. Ancak, elastik boya sistemleri üzerine uygulanmamalıdır.

02 / TEKNİK DOSYA

Teknik veriler ve yüzey hazırlığı

TEKNİK ÖZELLİKLER

Özellikleri

Silikon katkısı sayesinde, yüksek su itme direncine sahiptir. İçerdiği silikon sayesinde su itici özelliği ile suyu geçirmediği gibi, yüksek su buharı geçirgenliğine sahip olduğundan, nemin dışarı çıkmasını sağlar. Neme ve suya dayanıklı, alkali ve kimyasal direnci yüksektir. Güneş ışınları ve deniz kıyılarındaki tuzlu nemin olumsuz etkilerine son derece dayanıklıdır. Örtücülüğü yüksektir.

Görünüm

Mat

Renk Çeşitleri

Ral Renkleri

Tane Büyüklüğü

İnce

Film Kalınlığı

> 50, ≤ 100

Teorik Kaplama Alanı

7 - 9 m²/L sarfiyatta

Yapışma

TS EN ISO 2409'e göre GT0

Sertlik

Persoz Sarkacı ile 140 - 1745 cm / 20°C

Nem Direnci

Min. %98 bağıl nemde, 40°C'de 120 saat.

Tatbikat ve Isı Limitleri

+5 / +35 °C

YÜZEY HAZIRLIĞI

03 / DEVAM

Ürün teknik bilgileri • devam

YÜZEY HAZIRLIĞI

01 Yüzey Hazırlığı ve Uygulama

Uygulama yapılacak yüzey her türlü yağ, kir, gevşek ve kabarmış tabakalardan temizlenmeli, camsı ve parlak dokularda boyanın tutunabileceği bir yüzey oluşturulmalıdır. Kılcal çatlakların tamiratı ve sıyırma için Akrofiller Dış Cephe Duvar Macunu kullanılmalıdır. Ham sıvalı, yeni ve sağlam yüzeylerde; Makboy Dolgulu Astar tek kat olarak uygulanmalıdır. Eski boyalı, çok kireçli, emici, zayıf vb. gevşek dokulu yüzeylerde, zemini sağlamlaştırmak amacıyla Emülsiyon Esaslı Konsantre Astar ile yüzey doyurulmalıdır. "Astarlama işleminde kesinlikle izolasyon astarları kullanılmamalıdır. " Isı yalıtım sisteminde kullanılan çimento esaslı dekoratif sıva üzerine uygulanacak ise, astar olarak mutlaka Emülsiyon Esaslı Konsantre Astar kullanılmalıdır.

UYGULAMA

UYGULAMA ŞEKLİ

Astarlama işleminden en az 24 saat sonra su ile hacmen %10 - 15 oranında inceltilerek iki kat uygulanmalı ve hava şartlarına bağlı olarak katlar arası en az 6 saat beklenmelidir. Yağışlı havalarda uygulama yapılmamalıdır.

BOYANABİLEN ALAN	Yüzeye bağlı olarak, 1 L ile 8 - 10 m ² , 1 kg ile 5 - 7 m ²
APARATLAR	Fırça, rulo, boya tabancası
AMBALAJ	20 Kg 'lık ambalaj halinde sunulur

DEPOLAMA

Doğrudan güneş ışığı almayan, serin ve kuru yerde saklanmalı ve depolanmalıdır. Orjinal durumunda, en az 1 yıl süreyle depolanabilir. Kullanıldığında ambalajın ağzını kapalı tutunuz. Dondan koruyunuz.

TEHLİKE UYARILARI

R20/21/22	Solunduğunda, deri ile temasta, yutulduğunda sağlığa zararlıdır.
R65	Gözleri, solunum sistemini ve cildi tahriş edicidir.
R66	Tekrarlanan maruz kalmalarda deride kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir.

04 / DEVAM

Ürün teknik bilgileri • devam

GÜVENLİK TAVSİYELERİ

S2	Çocukların ulaşabileceği yerden uzak tutunuz.
S26	Göz ile temasında bol suyla yıkayın ve doktora başvurun.
S28	Cilt ile temasında derhal bol su ile iyice yıkayın.
S29	Kanalizasyona boşaltmayın.
S46	Yutulması halinde doktora başvurun, kabı veya etiketini gösteriniz
S56	Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin/ettirin
S64	Yutulması halinde ağız su ile yıkayın. (Sadece kişinin bilinci yerinde ise)