

İNŞAAT BOYALARI / TEKNİK ÜRÜN FÖYÜ

Silikonlu İç Cephe Plastik Boya

Kaynak föy adı: İç Cephe Plastik Boyalar

ÜRÜN PROFİLİ

Silikonlu İç Cephe Plastik Boya

Akrilik emülsiyon esaslı, silikon katkılı, ipek mat silinebilir, dekoratif, iç cephe son kat boyadır.

ÖNE ÇIKANLAR

- 01 Görünüm**
Yarı Mat
- 02 Renk Çeşitleri**
Ral Renkleri
- 03 Tatbikat ve Isı Limitleri**
+5 / +35 °C

Yarı Mat

Görünüm

Ral Renkleri

Renk

+5 / +35 °C

Uygulama ısısı

20 Kg

Ambalaj

ÜRÜNÜ TANIYIN

ÖZELLİKLERİ

Akrilik emülsiyon esaslı, silikon katkılı, ipek mat silinebilir, dekoratif, iç cephe son kat boyadır.

UYGULAMA ALANI

Binaların iç kısımlarında her türlü duvar yüzeylerde kullanılır.

02 / TEKNİK DOSYA

Teknik veriler ve güvenlik bilgileri

TEKNİK ÖZELLİKLER

Özellikleri

Silikon katkısı sayesinde yüksek su itici özelliğe sahip olup yüzeyde oluşan ketçap, kurşunkalem, suluboya vb. lekelerin kolaylıkla temizlenmesine imkan verir. Uygulandığı yüzeylerin nefes almasına izin veren, insan ve çevre dostudur. Kolay uygulanır, kolay silinir, yüksek örtücülüğe sahiptir.

Görünüm

Yarı Mat

Renk Çeşitleri

Ral Renkleri

Tane Büyüklüğü

İnce

Teorik Kaplama Alanı

7 m²/L sarfiyatta

Yapışma

TS EN ISO 2409'e göre GT0

Sertlik

Persoz Sarkacı ile 140 - 1745 cm / 20°C

Nem Direnci

Min. %98 bağıl nemde, 40°C'de 120 saat.

Tatbikat ve Isı Limitleri

+5 / +35 °C

UYGULAMA

UYGULAMA ŞEKLİ

Astar uygulamasından 24 saat sonra su ile hacmen %10-15 oranında inceltilerek, fırça veya rulo ile 2 kat olarak uygulanır. Düzgün uygulama elde edebilmek için tek yönde tarama yapılmalı, fazla taramadan kaçınılmalıdır. Katlar arası en az 6 saat beklenmesi önerilir.

BOYANABİLEN ALAN

Tek katta yüzeye bağlı olarak 1 L ile 14-18 m², 1 kg ile 10-13 m² alan boyanır.

APARATLAR

Fırça, rulo, boya tabancası

AMBALAJ

20 Kg 'lık ambalaj halinde sunulur

03 / DEVAM

Ürün teknik bilgileri • devam

DEPOLAMA

Doğrudan güneş ışığı almayan, serin ve kuru yerde saklanmalı ve depolanmalıdır. Orjinal durumunda, en az 1 yıl süreyle depolanabilir. Kullanıldığında ambalajın ağzını kapalı tutunuz. Dondan koruyunuz.

TEHLİKE UYARILARI

- | | |
|------------------|--|
| R20/21/22 | Solunduğunda, deri ile temasta, yutulduğunda sağlığa zararlıdır. |
| R65 | Gözleri, solunum sistemini ve cildi tahriş edicidir. |
| R66 | Tekrarlanan maruz kalmalarda deride kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir. |

GÜVENLİK TAVSİYELERİ

- | | |
|------------|--|
| S2 | Çocukların ulaşabileceği yerden uzak tutunuz. |
| S26 | Göz ile temasında bol suyla yıkayın ve doktora başvurun. |
| S28 | Cilt ile temasında derhal bol su ile iyice yıkayın. |
| S29 | Kanalizasyona boşaltmayın. |
| S46 | Yutulması halinde doktora başvurun, kabı veya etiketini gösteriniz |
| S56 | Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin/ettirin |
| S64 | Yutulması halinde ağız su ile yıkayın. (Sadece kişinin bilinci yerinde ise) |

YENİ YÜZEY İÇİN

Hazır veya toz macunlar ile düzgünleştirilmiş yüzeylere Makboy Plastik Astar Boya uygulanır. "Astarlama işleminde kesinlikle izolasyon astarları kullanılmamalıdır."

ESKİ BOYALI YÜZEYLER İÇİN

Yüzey her türlü yağ, kir, gevşek ve kabarmış tabakalardan temizlenmelidir. Gerekli görülen yerlerde macun veya toz macunlar ile yüzey düzeltme işlemi yapıldıktan sonra tüm yüzeye Makboy Plastik Astar Boya uygulanır. Renk değişimi yapılmak istenilen yüzeylerde Dinamik uygulaması öncesinde Makboy Geçiş Astarı tek kat halinde uygulanabilir.

04 / DEVAM

Ürün teknik bilgileri • devam

ESKİ SENTETİK BOYALI YÜZEY

Yüzey hafifçe zımparalanıp, zımpara tozları yüzeyden uzaklaştırıldıktan sonra Makboy Geçiş Astarı tek kat halinde uygulanır.