

Epoksi Son Kat Boya - Hammerton (Seri 158)

(Ana komponent MP-158 / Sertleştirici MP-950)

Ürün Tanımı : Çift komponentli reaksiyon kurumalı epoksi reçine esaslı ve poliamid sertleştiricisi ile kürlenmiş, özel silikon takviyeli parlak epoksi hammerton boyadır.

ÜRÜN TEKNİK SERTİFİKASYONU

Görünüm	:	Parlak
Renk Çeşitleri	:	Ral Renkleri
Katı Madde	:	% 50 ± 5 (renge bağlı olarak)
Yoğunluk	:	1.00 ± 0.05 gr/ml (renge bağlı olarak)
Teorik Kaplama Alanı	:	8 - 10 m ² /litre (40 mikron uygulama)
Parlaklık	:	Parlak ve çekiçlenmiş metal görünümde
Uçucu Organik Madde	:	340 gr/lt
Yapışma	:	TS EN ISO 2409'e göre GT0
Sertlik	:	Perso Sarkacı İle 140 - 1745 cm / 20°C
Nem Direnci	:	Min. %98 bağıl nemde, 40°C'de 120 saat.
Tatbikat ve Isı Limitleri	:	+5 / +35 °C
Ambalaj Viskozitesi	:	30 - 60 sn / (23 ± 2 °C DIN CUP4)
Uygulama Viskozitesi	:	16 - 22 sn / (20 °C DIN CUP4)

Hayat Renklerle Güzel, Renkler Makro Boya'da Güzel

Epoksi Son Kat Boya - Hammerton (Seri 158)

(Ana komponent MP-158 / Sertleştirici MP-950)

- Uygulama Alanı** : Sac, galvaniz, alüminyum, ahşap ve mineral yüzeylere mükemmel yapışır. Su, deniz suyu, kimyasallar ve aşınmaya maruz kalan her türlü ahşap, metal ve mineral yüzeylerde, çelik konstrüksiyon imalatında kullanılır. Genel sanayi, makine üreticileri, metal korunumu ve marin uygulamalarında performansı çok iyidir. Epoksi sistemlerinde epoksi astar üzerine kullanılan son kat boyadır.
- Seri Kodu** : MP158
- Yüzey Hazırlığı ve Uygulama** : Uygulama yapılacak yüzeyler aderansı azaltacak her türlü maddeden temizlenmelidir. Metal yüzeyler en az Sa2 ½ derecesinde kumlanmalı 6 saat içerisinde Epoksi Antikorozyif Astar ile astarlanmalıdır. Astar kurummasını tamamladıktan sonra (4-6 saat sonra) son kat uygulamasına geçilir. Son kat boya belirtilen oranlarda sertleştirici ile karıştırıldıktan sonra ön reaksiyon için uygulama öncesi 15 dakika beklenmelidir. Yüzey sıcaklığı en az 10°C olmalıdır.
- İnceltme / Karışım Oranı** : Ağırlıkça 3 kısım Epoksi Hammerton Boya + 1 kısım Epoksi Hammerton Boya Sertleştiricisi. İnceltme için %10-15 Epoksi Tiner kullanılmalıdır.
- Boyanabilen Alan** : Tek katta 8 - 10 m²/ kg (boya + sertleştirici / 40 mikron kuru film kalınlığı) alan boyanır.
- Kuruma Süresi:** : 23°C'de ve %50 bağıl nem oranında kalınlığa bağlı olarak dokunma kuruması 3-5 saat. Üzerine kat uygulamak için en az 18 saat beklenmelidir. Mekanik direncine 5-7 günde ulaşır.
- Uygulama Aparatları** : Fırça, rulo, boya tabancası
- Ambalaj** : 15 kg Epoksi Hammerton Boya A + 5 kg Epoksi Hammerton Boya Sertleştirici (20 kg Takım)
- Depolama** : Doğrudan güneş ışığı almayan, serin ve kuru yerde saklanmalı ve depolanmalıdır. Orjinal durumunda, en az 1 yıl süreyle depolanabilir. Kullanıldığında ambalajın ağzını kapalı tutunuz. Dondan koruyunuz.
- NOT** : Boya ile ilgili sorunlarınız için lütfen teknik servisimize danışınız.

Epoksi Son Kat Boya - Hammerton (Seri 158)

(Ana komponent MP-158 / Sertleştirici MP-950)

Tehlike Uyarıları	:	R10 ;	Kolay Alevlenir.
		R20/21/22 ;	Solunduğunda, deri ile temasta, yutulduğunda sağlığa zararlıdır.
		R65;	Gözleri, solunum sistemini ve cildi tahriş edicidir.
		R66;	Tekrarlanan maruz kalmalarda deride kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir.
		R67;	Buharları uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir.
Güvenlik Tavsiyeleri	:	S2 ;	Çocukların ulaşabileceği yerden uzak tutunuz.
		S16 ;	Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun-sigara içmeyiniz.
		S26 ;	Göz ile temasında bol suyla yıkayın ve doktora başvurun.
		S28 ;	Cilt ile temasında derhal bol su ile iyice yıkayın.
		S29 ;	Kanalizasyona boşaltmayın.
		S36/37/39 ;	Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanın.
		S46 ;	Yutulması halinde doktora başvurun, kabı veya etiketini gösteriniz
		S51 ;	Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanınız.
		S56 ;	Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin/ettirin
		S64 ;	Yutulması halinde ağzı su ile yıkayın. (Sadece kişinin bilinci yerinde ise)