

Selülozik Son Kat Boya - Yarı Parlak (Seri 136)

Ürün Tanımı : Alkid ve nitroselüloz esaslı, fiziksel ve kimyasal direnci yüksek, elastikiyeti, parlaklığı bakımından üstün özelliklere sahip, örtücülüğü mükemmel, çabuk kuruyan yarı parlak son kat boyadır.

ÜRÜN TEKNİK SERTİFİKASYONU

Görünüm	:	Yarı Parlak
Renk Çeşitleri	:	Ral Renkleri
Katı Madde	:	% 60 ± 5 (renge bağlı olarak)
Yoğunluk	:	1.55 ± 0.05 gr/ml (renge bağlı olarak)
Teorik Kaplama Alanı	:	10 - 12 m ² /litre (30 - 50 mikron uygulama)
Parlaklık	:	Yarı Parlak (50 - 75 gloss 60°)
Uçucu Organik Madde	:	380 gr/lt
Yapışma	:	TS EN ISO 2409'e göre GT0
Sertlik	:	Perso Sarkacı İle 140 - 1745 cm / 20°C
Nem Direnci	:	Min. %98 bağıl nemde, 40°C'de 120 saat.
Tatbikat ve Isı Limitleri	:	+5 / +35 °C
Ambalaj Viskozitesi	:	70 - 120 sn / (23 ± 2 °C DIN CUP4)
Uygulama Viskozitesi	:	16 - 22 sn / (20 °C DIN CUP4)

Hayat Renklerle Güzel, Renkler Makro Boya'da Güzel

Selülozik Son Kat Boya - Yarı Parlak (Seri 136)

- Uygulama Alanı** : Çabuk montaj kurumasına gelmesi istenen genel madeni imalat sanayisinde kullanılır. Mobilya ve metal sanayi için geliştirilmiştir. Yarı parlak ve çabuk kuruyan boyadır. Sertlik ve çizilme direni yüksektir.
- Seri Kodu** : MS136
- Yüzey Hazırlığı ve Uygulama Şekli** : Ahşap yüzeylerde Selülozik Astar, metal yüzeylerde Epoksi Antikorofiz Astar veya Antipas üzerine Selülozik Astar uygulanmış ve zımparalanmış yüzeylere uygulanmalıdır. Çarpraz katlar halinde 2 veya 3 kat olarak uygulanır. Solvent buharlaşması için katlar arasında 5'er dakika beklenmelidir.
- İnceltme / Karışım Oranı** : Selülozik Tiner ile %15 - 25 oranında inceltilir.
- Boyanabilen Alan** : Tek katta 10 - 12 m²/lt. (30 - 50 mikron uygulamada) alan boyanır.
- Kuruma Süresi:** : 23°C'de ve %50 bağıl nem oranında Dokunma kurumasını 10 - 30 dakikada, sert kurumasını 2 - 3 saatte yapar.Tam kurumasını 24 - 48 saatte tamamlar.
- Aparatlar** : Fırça, rulo, boya tabancası
- Ambalaj** : 18 kg' lık kova ambalajlar içerisinde kullanıma sunulur.
- Depolama** : Doğrudan güneş ışığı almayan, serin ve kuru yerde saklanmalı ve depolanmalıdır. Orjinal durumunda, en az 1 yıl süreyle depolanabilir. Kullanıldığında ambalajın ağzını kapalı tutunuz. Dondan koruyunuz.

Selülozik Son Kat Boya - Yarı Parlak (Seri 136)

Tehlike Uyarıları	R10 ;	Kolay Alevlenir.
	R20/21/22 ;	Solunduğunda, deri ile temasta, yutulduğunda sağlığa zararlıdır.
	R65;	Gözleri, solunum sistemini ve cildi tahriş edicidir.
	R66;	Tekrarlanan maruz kalmalarda deride kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir.
	R67;	Buharları uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir.
Güvenlik Tavsiyeleri	S2 ;	Çocukların ulaşabileceği yerden uzak tutunuz.
	S16 ;	Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun-sigara içmeyiniz.
	S26 ;	Göz ile temasında bol suyla yıkayın ve doktora başvurun.
	S28 ;	Cilt ile temasında derhal bol su ile iyice yıkayın.
	S29 ;	Kanalizasyona boşaltmayın.
	S36/37/39 ;	Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanın.
	S46 ;	Yutulması halinde doktora başvurun, kabı veya etiketini gösteriniz
	S51 ;	Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanınız.
	S56 ;	Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin/ettirin
	S64 ;	Yutulması halinde ağız su ile yıkayın. (Sadece kişinin bilinci yerinde ise)