

## Sentetik Son Kat Boya - Metalik (Seri 149)

**Ürün Tanımı** : Alkid bağlayıcı esaslı, fiziksel ve kimyasal dayanımı yüksek, elastikiyeti, parlaklığı bakımından üstün özelliklere sahip, sertlik ve çizilme direnci yüksek parlak metalik görümlü son kat boyadır. İç ve dış mekanların ahşap, sıva ve metal yüzeylerinde, kara ve deniz araçlarının su üstü kısımlarında kullanılır. Sararmaya karşı direnci yüksektir. Parlak, örtücü, kolay uygulanabilen, iyi yayılan ve yapışan boyadır.

### ÜRÜN TEKNİK SERTİFİKASYONU

<b>Görünüm</b>	:	Parlak
<b>Renk Çeşitleri</b>	:	Ral 9006 - 9007
<b>Katı Madde</b>	:	% 30 ± 5 (renge bağlı olarak)
<b>Yoğunluk</b>	:	1.15 ± 0.05 gr/ml (renge bağlı olarak)
<b>Teorik Kaplama Alanı</b>	:	18 - 20 m <sup>2</sup> /litre ( Tek kat uygulama )
<b>Parlaklık</b>	:	Parlak ( > 90 gloss 60° )
<b>Uçucu Organik Madde</b>	:	625 gr/lt
<b>Yapışma</b>	:	TS EN ISO 2409'e göre GT0
<b>Sertlik</b>	:	Perso Sarkacı ile 140 - 1745 cm / 20°C
<b>Nem Direnci</b>	:	Min. %98 bağıl nemde, 40°C'de 120 saat.
<b>Tatbikat ve Isı Limitleri</b>	:	+5 / +35 °C
<b>Ambalaj Viskozitesi</b>	:	15 - 30 sn / ( 23 ± 2 °C DIN CUP4 )
<b>Uygulama Viskozitesi</b>	:	16 - 22 sn / (20 °C DIN CUP4 )

Hayat Renklerle Güzel, Renkler Makro Boya'da Güzel

### Sentetik Son Kat Boya - Metalik (Seri 149)

- Uygulama Alanı** : Demir yüzeylerde, kapı, pencere, ahşap sistemlerinde son kat boya olarak kullanılır. Renk kalıcılığı ve atmosfer şartlarına dayanımı iyidir.
- Seri Kodu** : MS149
- Yüzey Hazırlığı ve Uygulama Şekli** : İyi bir yapışma elde etmek için yüzeyin tamamen temizlenmesi, yağ ve pas gibi kirlere uygun temizlik malzemeleri ile arındırılmalıdır. Metal yüzeyler için korozyon ve pas önleyici antipas, yeni işlem görmemiş ahşap yüzeyler için ahşap koruyucu ile doyurulmalıdır. İyi uygulanmış sentetik astar üzerine son kat boya uygulanmalıdır. Ambalaj açıldıktan sonra uygun bir karıştırıcı ile karıştırılarak, %10-15 VW860 sentetik tiner ile uygulama viskozitesine getirilerek tavsiye edilen uygulama sistemleri ile iki kat uygulama yapılmalıdır. İkinci kat uygulamadan önce 1 gün beklenmelidir. İnceltmiş boya sıcaklığının 15°C altında olmamalıdır. Boyanın çabuk kurumasını önlemek için, doğrudan güneş altında uygulamadan kaçınılmalıdır.
- İnceltme / Karışım Oranı** : SENTETİK TİNER ile % 10 - 15 oranında inceltiler.
- Boyanabilen Alan** : Yaklaşık pistole ile uygulamada 1 kg ile 18 - 20 m<sup>2</sup>. (30 mikron kuru film kalınlığında) alan boyanabilir. Uygulama miktarları renge göre değişkenlik gösterebilir.
- Kuruma Süresi:** : 23°C'de ve %50 bağıl nem oranında toz tutmama kurumasını 30 dakikada, dokunma kurumasını 2-3 saatte, sert kurumasını 12-24 saatte tamamlar. Tam kurumasını en az 5-7 günde tamamlar.
- Uygulama Aparatları** : Boya tabancası, pistole ve fırça.
- Ambalaj** : 15 kg'lık kova ambalajlar içerisinde kullanıma sunulur.
- Depolama** : Doğrudan güneş ışığı almayan, serin ve kuru yerde saklanmalı ve depolanmalıdır. Orjinal durumunda, en az 1 yıl süreyle depolanabilir. Kullanıldığında ambalajın ağzını kapalı tutunuz. Dondan koruyunuz.

### Sentetik Son Kat Boya - Metalik (Seri 149)

<b>Tehlike Uyarıları</b>	<b>R10 ;</b>	Kolay Alevlenir.
	<b>R20/21/22 ;</b>	Solunduğunda, deri ile temasta, yutulduğunda sağlığa zararlıdır.
	<b>R65;</b>	Gözleri, solunum sistemini ve cildi tahriş edicidir.
	<b>R66;</b>	Tekrarlanan maruz kalmalarda deride kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir.
	<b>R67;</b>	Buharları uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir.
<b>Güvenlik Tavsiyeleri</b>	<b>S2 ;</b>	Çocukların ulaşabileceği yerden uzak tutunuz.
	<b>S16 ;</b>	Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun-sigara içmeyiniz.
	<b>S26 ;</b>	Göz ile temasında bol suyla yıkayın ve doktora başvurun.
	<b>S28 ;</b>	Cilt ile temasında derhal bol su ile iyice yıkayın.
	<b>S29 ;</b>	Kanalizasyona boşaltmayın.
	<b>S36/37/39 ;</b>	Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanın.
	<b>S46 ;</b>	Yutulması halinde doktora başvurun, kabı veya etiketini gösteriniz
	<b>S51 ;</b>	Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanınız.
	<b>S56 ;</b>	Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin/ettirin
	<b>S64 ;</b>	Yutulması halinde ağzı su ile yıkayın. (Sadece kişinin bilinci yerinde ise)